



PRODUCT / PRODUIT		HS-1518-ST	
Description : Description:	TB SILVER VEIN		
Type: Type:	BONDED HYBRID	True Bond	
POWDER CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES DE POUDRE			
Particle Size : Dimension Particule :	35 -55 micron average		
Specific Gravity : Gravité spécifique:	1.52 ± 0.03		
TEST METHOD PARAMETERS / MÉTHODE D'ESSAI DES PARAMÈTRES			
Substrate Substrat	B1000, 22GA CRS iron phosphate panel B1000, 22BC phosphate de fer CRS panneau		
Film Thickness (mil) Épaisseur du Film	2.50 - 3.50		
Bake-Time (min) Temps de cuisson (min)	12@190C		
TEST / TEST	TEST METHOD / MÉTHODE D'ESSAI	RESULT / RÉSULTA	
Gloss (60°) Lustre (60 °)	ASTM D-523-85	6 - 9	
Hardness Dureté	ASTM D-3363-00	H - 2H pencil H - 2H crayon	
Impact (in.lbs.) Impact (Lbs / po2)	ASTM D-2794-84	80 direct / 80 reversal Direct 80 / 80 indirect	
Cross Hatch Test d'adhésion	ASTM D-3359-83	100% adhesion 100 % d'adhésion	
Conical Mandrel Mandrin conique	ASTM D522-93a	Pass 1/8" Passé 1/8"	

No warranty is expressed or implied regarding this information. This information is furnished upon the condition that the purchasers will perform their own tests to determine the suitability of the product for their end use. **Metallics should be clear coated for improved rub fast resistance and extended exterior durability.**

Aucune garantie n'est exprimée ou impliquée quant à ces renseignements. Ces renseignements sont fournis à la condition que les acheteurs exécuteront leurs propres tests pour déterminer la conformité du produit pour leur utilisation. **Afin d'améliorer la résistance et la durabilité des finis métallisés, l'ajout d'un vernis clair est suggéré.**

Please note this sheet replaces any Technical Data Sheets prior to April 2025
S'il vous plaît prendre note que cette fiche remplace toute fiche technique émise avant le April 2025

PF-8.6-002 Technical Data Sheet